

Klassische Sägeprodukte



SCHAFFERHOLZ

Mindestabnahmemenge bei Abholung: 1 Paket • Mindestabnahmemenge bei Lieferung: 1 LKW



Tischlerware			
Holzarten	Fichte, Lärche, Tanne	Holzfeuchte	frisch oder technisch getrocknet
Qualität	0/I oder 0/II	Ausführung	besäumt oder unbesäumt
Stärke	auf Kundenwunsch	Verwendung	Tischlereiprodukte, Leisten, Frieze, Tür- und Fensterprodukte
Breite	auf Kundenwunsch		
Länge	hauptsächlich 4 m		



Rifflamellen und Massivkanteln			
Holzarten	Fichte, Lärche, Tanne	Holzfeuchte	frisch oder technisch getrocknet
Qualität	A, AB, ABC, BC, D	Ausführung	Rifts oder Halbripts, unbearbeitete Rohkanteln
Stärke	17 bis 95 mm	Verwendung	Fensterkanteln, Türfrieze, Fronten und Frieze für Massivholzmöbel, Ummantelungsprofile, Leisten für Fenster und Möbel
Breite	48 bis 150 mm		
Länge	hauptsächlich 4 m		



Tonholz			
Holzarten	Fichte	Länge	hauptsächlich 4 m
Qualität	Exklusivsortierung: astreines Schnittholz, sehr enge Jahresringe, perfekte Faserung	Holzfeuchte	frisch oder technisch getrocknet
Stärke	auf Kundenwunsch	Verwendung	Resonanzböden für Konzertflügel und Pianinos, Streichinstrumente
Breite	auf Kundenwunsch		



Bauware, Kanthölzer, Baulatten			
Holzarten	Fichte, Lärche, Tanne	Länge	hauptsächlich 4 m (3 oder 5 m sind möglich)
Qualität	B, BC, hobelfähig, in Lärche auch I/IV oder andere Sortimenten	Holzfeuchte	frisch oder technisch getrocknet
Stärke	38 bis 200 mm	Verwendung	Betonschalungen, Tramlagen, Dachlatten, Holzkonstruktionen
Breite	76 bis 200 mm		



Rohhobler			
Holzarten	ausschließlich österreichische Lärche	Breite	100 bis 260 mm
Qualität	AB, ABC, BC, C, verschiedenste Sortimenten sind möglich, viele davon lagernd	Länge	3/4/5 m
Stärke	23/28/38/48 bis 58 mm	Holzfeuchte	frisch oder technisch getrocknet
		Verwendung	Profilbretter, Fassadenschalungen, Schiffböden



Leimbinderschnittholz			
Holzarten	Fichte, Lärche	Ständig vorrätige Dimensionen	Lärche: Stärke: 38, Breite: 80/95/115/125/135/155/175/195/215/235/255 mm Fichte: Stärke: 38/46/50, Breite: 160/175/195/200/215/225/247 mm
Qualität	in Lärche: LH: hobelfähige I/IV, einseitig splintfrei, zweite Seite max. 1 cm Splint LA: einseitig splintfrei, zweite Seite max. 1 cm Splint LB: einseitig splintarm, zweite Seite gesunder Splint in Fichte: LB: Sichtqualität LBI: Nicht-Sichtqualität mit vereinzelter Bläue		
		Länge	3/4/5 m
		Holzfeuchte	KD 11 +/- 2%
		Verwendung	BSH oder BSB Produkte, Duo- / Trilamerzeugung, Objektbau



Verpackungsschnittholz			
Holzarten	Fichte	Länge	hauptsächlich 4 m
Qualität	BC, C, CD, ISPM-Zertifizierung (ISPM Nr. 15) AT-ST8018	Holzfeuchte	frisch oder technisch getrocknet
Stärke	21 bis 200 mm	Verwendung	Kisten, Paletten, Palettenklötze, Großkisten, Industrieverpackung
Breite	60 bis 200 mm		