



SCHAFFERHOLZ

## Sortierkriterien für Zwecksortierung bei Lärche

### Bloche AB

- Astigigkeit: Äste in Form von Reihenästen bei Mittendurchmesser 35+ cm o.R.: regelmäßig angebrachte gesunde, festverwachsene Äste und Durchfalläste ( $\leq 7$ cm) mit einem Mindestabstand von 50 – 60 cm toleriert (Reihenäste).
- Harzgallen: 1 Stk größer 4cm oder 2 Stk von 1cm bis 4cm je Stamm
- Drehwuchs: Bloche 35+ cm o.R. Mittendurchmesser weniger als 7cm.
- Pilz- und Insektenbefall: unzulässig
- Faserung: feine Faserung, engringig, gleichmäßig, nicht wallend und wellig, bei Mittendurchmesser 35+ cm o.R.: je nach Durchmesser müssen die äußersten 10 bis 15 cm feinjähig ( $\leq 7$ mm) sein, von Splintinnenseite gemessen.
- Bräune: eine braune Stelle bis max. 10% der Fläche einer Stirnseite werden bei den Blochen 45+ cm o.R. Mittendurchmesser toleriert, wenn sonst keine Fehler auftreten.
- Allgemein: Die Mantelfläche muss zu  $\frac{3}{4}$  in Ordnung sein (3 schöne Platten).

### Bloche C

- Astigigkeit: gesunde, unregelmäßig angebrachte Äste; nicht verwachsene Äste, wenn sie  $\leq 7$ cm sind und nicht mehr als 4 Stk pro lfm.
- Harzgallen: 5 Stk größer 2cm pro Stirnseite oder 8 Stk größer 2cm je Stamm
- Drehwuchs: Bloche 35+ cm o.R. Mittendurchmesser weniger als 10cm.
- Verfärbung: unzulässig
- Pilz- und Insektenbefall: unzulässig
- Bräune: eine braune Stelle bis max. 10% der Fläche einer Stirnseite werden bei den Blochen 45+ cm o.R. Mittendurchmesser toleriert, wenn Rest von Stamm einer C-Qualität entspricht.
- Allgemein: Die Mantelfläche muss zu  $\frac{1}{4}$  in Ordnung sein (1 schöne Platte)

### Bloche D = Dx+Dy

Nagelfeste ohne Zwiesel, Mantelfläche muss so beschaffen sein das der Stamm noch bearbeitet werden kann.

## Übernahme: Vermessung und Klassifizierung

Die Vermessung erfolgt im Werk mit elektronischer Anlage ohne Rinde.

3 m lange Bloche und 4m zu kurz abgeschnittene Bloche (nach Kappung 3,99m) werden als 3m lange Wagonböden übernommen. 5m lange Bloche, die zu kurz abgeschnitten sind (nach Kappung 4,99 m) werden in ihrer Klasse als 4 m verrechnet.

Von 35+ cm aufwärts dürfen keine AB-Bloche aussortiert werden.  
Starker Käferbefall wird als Faserholz übernommen.

24.06.2016

SCHAFFER SÄGEWERK-HOLZEXPORT GmbH  
Hintersieding 12 | 8741 Eppenstein | Austria  
TEL.: +43/3577/82 29 5-0 | FAX: +43/3577/82 29 5-10  
E-MAIL: schaffer@schafferholz.com | www.schafferholz.com